



Своп Финиш – сухая смесь тиксотропного типа, состоящая из цемента, минерального заполнителя и модифицирующих добавок. Предназначенная для выравнивания и чистовой отделки бетонных и железобетонных конструкций.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Устранение мелких дефектов (пор, каверн, раковин), а также выравнивание строительных конструкций из бетона.
- ремонт и чистовая отделка железобетонных конструкций при производстве готовых изделий на заводах ЖБИ;
- ремонт и финишная отделка каменных кладок (кирпичных, пенобетонных, газосиликатных и др.) при текущем ремонте и при новом строительстве;
- заполнение швов в каменных конструкциях;
- для внутреннего и наружного применения на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Область применения

- Промышленные предприятия, здания, сооружения, конструкции;
- Здания, сооружения, конструкции гражданского назначения;
- Производство изделий из бетона и железобетона.

Условия применения

Материал **Своп Финиш** можно применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°C до +35°C. Стоит помнить, что при пониженной температуре окружающей среды (от +5°C до +10°C) снижает скорость набора прочности.

Внимание! Не рекомендуется проводить работы на открытом солнце или дожде без дополнительных защитных мероприятий.

Применение

Перед нанесением материала рабочую поверхность тщательно очистить от разрушенного бетона, жировых пятен, остатков краски и иных ослабленных отделочных материалов до прочного и твердого основания. Для обеспечения наилучшего сцепления ремонтной смеси с основанием необходимо придать шероховатость. После очистки ремонтируемую поверхность необходимо увлажнить, но без образования луж и скоплений воды. Излишки воды следует удалять ветошью или с помощью сжатого воздуха.

Приготовление

Сухую смесь добавлять в заранее отмеренное количество воды. Перемешивание производить миксером или дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до однородной консистенции раствора без комочков.

Первое перемешивание составляет 3 минуты с момента добавление сухой смеси в воду.

Далее выдерживается **техническая пауза** продолжительностью 2 минуты.

Второе перемешивание - смесь повторно перемешивают продолжительностью 2 минуты.

Раствор приготовить в объеме необходимом для израсходования в течении 30 минут.

Расход воды	
Вода	Сухая смесь
0,22-0,23л	1кг
5,5-5,75л	25кг

Характеристики

Цвет	Серый/ светло-серый
Вязущее	Цемент
Фракция заполнителя не более, мм	0,4
Водоудерживающая способность	Не менее 98%
Максимальная толщина за один слой	10 мм
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси	0,22-0,23
Марка по подвижности	РК 120 - 150
Сохраняемость первоначальной подвижности	Не менее 30 мин
Температура применения	+5...+30°C
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	15 Мпа
Прочность при изгибе в возрасте 28 суток	5 Мпа
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток	1 Мпа
Контакт с питьевой водой	Разрешен
Климатические зоны применения	Все

Меры предосторожности

При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу, согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

УХОД

Влажностный уход за отремонтированным (оштукатуренным) участком выполнять в течение 24 часов. В случае жаркой, сухой, ветренной погоды увлажнение производить в течение 48 часов.

Влажностный уход:

- Укрытие пленкой
- Укрытие влажной мешковиной
- Периодическое распыление воды

Упаковка


Мешок весом 25 кг

Хранение

Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от -30 °С до +50 °С. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения: в мешках - 12 месяцев



«СвопСервис»

Общество с ограниченной ответственностью

620017, Свердловская обл. г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, д. 54, оф. 1

Тел. +7 (950) 644-31-45, E-mail:
cement.rf@yandex.ru

ОКПО 16639218, ОГРН 1156658033399,
ИНН/КПП 6686066211/668601001