



**Своп РЕМ 400** – сухая смесь тиксотропного типа, состоящая из цемента, минерального заполнителя и модифицирующих добавок. Предназначенная для ремонт бетонных и железобетонных конструкций.

## Область применения

Ремонт локальных дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях.

Выравнивание конструкций для последующей облицовки.

Для нанесения тонкого слоя и заполнения раковин в бетоне.

## Рекомендуемое применение

Ремонт строительных конструкций из бетона

- ремонт ограждающих конструкций из пористых материалов на минеральном вяжущем;
- ремонт отделки каменных кладок (кирпичных, пенобетонных, газосиликатных и др.) при текущем ремонте и при новом строительстве;
- заполнение швов в каменных конструкциях;
- для внутреннего и наружного применения на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

## Условия применения

Материал **Своп РЕМ-400** можно применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°C до +35°C. Стоит помнить, что при пониженной температуре окружающей среды (от +5°C до +10°C) снижает скорость набора прочности.

*Внимание! Не рекомендуется проводить работы на открытом солнце или дожде без дополнительных защитных мероприятий.*

## Применение

Перед нанесением материала рабочую поверхность тщательно очистить от разрушенного бетона, жировых пятен, остатков краски и иных ослабленных отделочных материалов до прочного и твердого основания. Для обеспечения наилучшего сцепления ремонтной смеси с основанием необходимо придать шероховатость. После очистки ремонтируемую поверхность необходимо увлажнить, но без образования луж и скоплений воды. Излишки воды следует удалять ветошью или с помощью сжатого воздуха.

## Приготовление

Сухую смесь добавлять в заранее отмеренное количество воды. Перемешивание производить миксером или дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до однородной консистенции раствора без комочков.

**Первое перемешивание** составляет 3 минуты с момента добавление сухой смеси в воду.

Далее выдерживается **техническая пауза** продолжительностью 2 минуты.

**Второе перемешивание** - смесь повторно перемешивают продолжительностью 2 минуты.

Раствор приготовить в объеме необходимом для израсходования в течении 30 минут.

| Расход воды |             |
|-------------|-------------|
| Вода        | Сухая смесь |
| 0,16-0,17л  | 1кг         |
| 4-4,25л     | 25кг        |

## Характеристики

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Цвет                                                 | Серый/ светло-серый |
| Вязущее                                              | Цемент              |
| Фракция заполнителя не более, мм                     | 0,63                |
| Водоудерживающая способность                         | Не менее 98%        |
| Максимальная толщина за один слой                    | 30 мм               |
| Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси          | 0,16-0,17           |
| Марка по подвижности                                 | РК 120 - 150        |
| Сохраняемость первоначальной подвижности             | Не менее 30 мин     |
| Температура применения                               | +5...+30°C          |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток              | 40 Мпа              |
| Прочность при изгибе в возрасте 28 суток             | 5 Мпа               |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток | 1,5 Мпа             |
| Контакт с питьевой водой                             | Разрешен            |
| Климатические зоны применения                        | Все                 |

## Меры предосторожности

При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу, согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## УХОД

Влажностный уход за отремонтированным (оштукатуренным) участком выполнять в течение 24 часов. В случае жаркой, сухой, ветренной погоды увлажнение производить в течение 48 часов.

Влажностный уход:

- Укрытие пленкой
- Укрытие влажной мешковиной
- Периодическое распыление воды

## Упаковка


Мешок весом 25 кг

## Хранение

Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги, при температуре от -30 °С до +50 °С. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения.

## Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения: в мешках - 12 месяцев.



«СвопСервис»

Общество с ограниченной ответственностью

620017, Свердловская обл. г. Екатеринбург,  
пр. Космонавтов, д. 54, оф. 1

Тел. +7 (950) 644-31-45, E-mail:  
[cement.rf@yandex.ru](mailto:cement.rf@yandex.ru)

ОКПО 16639218, ОГРН 1156658033399,  
ИНН/КПП 6686066211/668601001